



Informacje techniczne i zasady zastosowania Branth's Alu-Glasur +600 °C



Wyłączny importer

ELEKTRO-CHEM

ul. Dworcowa 71
PL 62-041 Puszczykowo
tel./fax 48 – 061/819-31-32
tel. 061/ 898-39-35
kom. 0600377705
Internet: www.elektro-chem.com.pl

NIP: PL 777-114-63-20
Regon: 634508064
PKO BP SA II O/Poznań
konto: PL 98 1020 4027 0000 1002 0291 1576
e-mail: biuro@elektro-chem.com.pl

Alu-Glasur (do + 600°C)

Właściwości ogólne

Dobrze kryjący lakier powstały na bazie specjalnych wysokowartościowych składników.
Trudnopalny - hamuje ogień.

Zakres stosowania

- Jako farba niewrażliwa na warunki atmosferyczne, antykorozyjna, zalecana na konstrukcje stalowe, mosty, środki transportu, maszyny, statki, a także pokrycia dachowe z blachy falistej.
- Jako farba izolacyjna odporna na ciepło, zalecana na czołgi, pojemniki bunkry, ściany działowe, dachy itp.
- Jako farba odporna na wysoką temperaturę - we wszystkich gałęziach przemysłu, kotły, rury instalacyjne, kominy. Wszędzie tam, gdzie urządzenie narażone jest na działanie wysokiej temperatury i warunków atmosferycznych.

Parametry

Skład	materiał węglowodanowy - Harz w kształcie płytek z metalicznym aluminium.
Lepkość	20 DIN/s/4 mm
Rozcieńczanie	nie jest wymagane
Waga	0,95
Zawartość ciał stałych	50%
Wydajność	1 l/12 m ²
Warstwa kryjąca	grubość max 35 my
Odporność na temp.	do 600°C
Technika malowania	pędzel, wałek, natrysk bezrozcieńczania
Schnięcie	przy 20°C/65% wilgotności
brak wrażliwości na kurz	po 1 h
można dotykać	po 2 h
utwardzony	po 24 h

Schnięcie: jest uzależnione od warunków pogodowych.

Podłoże: Powierzchnie żelazne i stalowe muszą być wolne od rdzy, luźnej farby i tłuszczu.
Metale, drewno, płyty presowane należy zagruntować.

Gruntowanie: Brantho-Korrux "3 w 1" lub Brantho-Korrux "nitrofest"
Przechowywanie: 12 miesięcy.

Uwagi:

Jeżeli powierzchnia nie będzie narażona na ścieranie to można na Alu-Glasur położyć warstwę Kristal-Glasur, jednak w tym przypadku powierzchnia traci właściwości na ścieralność i temperaturę.

Przy wysokich obciążeniach temperaturowych nanosić Alu-Glasur tylko na czystą powierzchnię, nie malować zbyt grubo. Drugie malowanie jest optymalne po silnym ogrzaniu / do 400°C / pierwszej warstwy. Przy wysokich temperaturach identyczny pod względem optycznym kolor nie jest zapewniony.

Przy temperaturach do 250°C zaleca się malować farbą Brantho-Korrux "3 w 1" zamiast "Alu-Glasur".